

Mono ChemMax 1 EB – CT1SL428IEB

Mono de protección química con capucha, puños y tobillos elásticos. Cremallera simple y solapa protectora. Mangas con inserto. Mono mejorado estilo Super-B con entrepierna reforzada, mangas con inserto y capucha adaptada para respirador. Ajuste, comodidad y durabilidad superiores. El mono cuenta con presillas para los pulgares.

Tejido laminado con película de barrera química de polietileno de alta densidad de 87 g/m², con costuras cosidas y selladas con cinta.

25 por caja



EN 14605:2005+A1:2009 Tipo 3B EN

14605:2005+A1:2009 Tipo 4B

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5B EN ISO

13034:2005+A1:2009 Tipo 6B

EN 14126:2003 Protección contra agentes infecciosos EN

1149-5:2018 Propiedades electrostáticas (antiestáticas)

EN 1073-2:2002 Ropa de protección contra la contaminación radiactiva



Propiedades físicas			
Prueba	Norma	Resultado	Clase de desempeño*
Resistencia a la abrasión	EN530	>100 <500 ciclos	Clase 2
Resistencia al agrietamiento por flexión	ISO 7854, método B	>1000 <2500 ciclos	Clase 1
Resistencia al desgarro	EN ISO 9073-4	MD 81 N / CD 43 N	Clase 4/3
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	MD 120 N / CD 73 N	Clase 3/2
Resistencia a la perforación	EN 863	13N	Clase 2
Resistencia de las costuras	EN ISO 13934-2	170 N	Clase 4

*Según se define en la norma EN 14325:2004

EN 14126 Protección contra agentes infecciosos			
Prueba	Estándar	Clase de desempeño**	
Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre	ISO 16604	Clase 6 de 6	
Resistencia a la penetración bacteriana en condiciones húmedas	ISO 22610	Clase 6 de 6	
Resistencia a los aerosoles con contaminación biológica	ISO 22611	Clase 3 de 3	
Resistencia a la penetración microbiana en seco	ISO 22612	Clase 3 de 3	

**Según se define en la norma EN 14126:2003

ISO 6529 Permeación química		
Química	CAS	Clase de rendimiento*
Hidróxido de sodio (50 %)	1310-73-2	Clase 6
Ácido sulfúrico (96 % y 98 %)	7664-93-9	Clase 6
Fenol al 80 %	108-95-2	Clase 6
n-butanol	71-36-1	Clase 6
Formaldehído al 37 %	50-00-0	Clase 6
Isopropanol al 99 %	67-63-0	Clase 6
Hipoclorito de sodio al 99 %	7681-52-9	Clase 6
Peróxido de hidrógeno al 50 %	7722-84-1	Clase 6

Para ver la lista completa de más de 100 pruebas de permeabilidad química, visite: <https://lakeland.com/europe/chemmax-chemical-search>

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL INDUSTRIAL PARA AMBIENTES QUÍMICOS, DE INCENDIO Y ENTORNOS SANITARIOS CRÍTICOS

Una división de Lakeland Industries, Suite 325
1525 Perimeter Parkway, Huntsville, Alabama 35806 EE. UU. Lakeland Industries Europe Ltd. Registrada en Inglaterra con el n.º 4500660

Fecha de revisión: 15 de julio de 2025 Rev. 1

Lakeland Industries Europe Ltd.
Unidad 9-10 Jet Park II
244 Main Road
Newport, East Yorkshire HU15 2JU
Reino Unido

+44 1430 478140
Fax: +44 1430 478144
sales-europe@lakeland.com
www.lakeland.com